

**ТУ 2241-207-04873044-2000**

Сфера применения пластизоля Д-1А: изготовление приклеиваемых к металлическим крышкам фильтроэлементов эластичных колец; изготовление ободков воздушного фильтра автомобилей.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Показатель	Норма
Состояние	однородная масса, образование комков и расслаивание не допускается
Цвет	оранжевый
Вязкость при 25 ($\pm 0,5$) °С по ротационному вискозиметру типа Брукфильда или ВР-1М, Па·с	2 — 6
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 6 мм) при 25 ($\pm 0,5$) °С, с	70 — 250

Образцы, полученные из пластизоля, должны отвечать требованиям:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Наименование показателей	Норма
Образец представляет собой пленку оранжевого цвета, не допускаются пористость и пятна	
Твердость по Шору, А	45 — 60
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	7 (70)

Хранение пластизоля Д-1А: при t° не более 25°С в складских помещениях в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Совместное хранение пластизоля Д-1А и взаимодействующих с ним кислот, органических растворителей и других химикатов не допускается.

Тара для пластизоля Д-1А: бочки стальные вместимостью 100 либо 200 дм³ типа БС11 ГОСТ 13950 с вложенными в них (по ОСТ 6-19-56-75) двойными мешками-вкладышами.

Транспортировка пластизоля Д-1А: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов. В летний период для транспортировки пластизоля Д-1А следует использовать рефрижераторы, обеспечивающие поддержание t° не более 25 °С.

По вопросам приобретения **пластизоля Д-1А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов