

**ТУ 2241-050-10687966-2000**

**Сфера применения пластизоля Д-25А:** производство фильтроэлементов; склеивание бумажной фильтрующей шторы с оцинкованными металлическими крышками.

[Техническая консультация](#)

**Технические характеристики:**

Показатель	Норма
Состояние	однородная масса, образование комков и расслаивание не допускается
Цвет	белый с желтоватым оттенком
Вязкость при 25 ( $\pm 0,5$ ) °С по ротационному вискозиметру типа Брукфильда или ВР-1М, Па·с	3 — 9
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 6 мм) при 25 ( $\pm 0,5$ ) °С, с	100 — 350

**Полученные из пластизоля образцы должны отвечать следующим требованиям:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

Показатель	Норма
Потеря массы, %, не более	1,5
Напряжение при сдвиге на образцах из оцинкованной жести, МПа (кгс/см <sup>3</sup> ), не менее	(50)
Прочность крепления крышек топливных фильтроэлементов, Н (кгс), не менее	4000 (400)

**Хранение пластизоля Д-25А:** при t° не более 25°С в складских помещениях в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Совместное хранение пластизоля Д-25А и взаимодействующих с ним кислот, органических растворителей и других химикатов не допускается.

**Тара для пластизоля Д-25А:** бочки стальные вместимостью 100 либо 200 дм<sup>3</sup> типа БС11 ГОСТ 13950 с вложенными в них (по ОСТ 6-19-56-75) двойными мешками-вкладышами.

**Транспортировка пластизоля Д-25А:** с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов. В летний период для транспортировки пластизоля Д-25А следует использовать рефрижераторы, обеспечивающие поддержание t° не более 25 °С.

По вопросам приобретения **пластизоля Д-25А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов