



Пластикат полихлорвиниловый марки Д-2А-ОС, предназначенный для получения стойкого в электролитах покрытия на подвесках гальванических ванн, с целью защиты их от излишнего отложения металла. Кроме того, данный пластизоль может быть использован для пропитки бытовой стеклосетки. Пропитка стеклосетки пластикатом Д-2А-ОС делает ее более долговечной, снижает истираемость, предотвращает образование стеклянной пыли при использовании и позволяет окрасить стеклосетку в любой нужный Вам цвет.

Качество вырабатываемого пластизоля должно соответствовать требованиям, соответствующим ТУ № 2241-021-58948815-2004, указанным в таблице №1.

По физико-механическим свойствам пластикат, полученный из пластизоля Д-2А-ОС, должен соответствовать требованиям, указанным в таблице №2.

[Техническая консультация](#)

Таблица 1.

Наименование показателей	Норма по ТУ для пластизоли марки Д-2А-ОС
Внешний вид	Однородная пастообразная масса оранжевого цвета без посторонних примесей и включений.
Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда типа RVT при 25 +/- 0,5 °С, Па с	6-20 (6000-20000)

[Техническая консультация](#)



Таблица 2.

Наименование показателей	Норма по ТУ для пластизоли марки Д-2АОС
Внешний вид	Образец представляет собой пленку оранжевого цвета, пятна и пористость не допускаются
Разрушающее напряжение при растяжении МПа (кгс/см ²), не менее:	75
Относительное удлинение, %, не менее:	250
Сопротивление раздиру, кгс/см, не менее:	3,5

Пластизоль Д-2А-ОС упаковывается в бочки со съемным верхом (100 л или 200 л.) с двумя полиэтиленовыми вкладышами. Тара может быть возвратная. Хранение пластизоля производится при температуре не выше 25 °С, вдали от отопительных приборов (попадание солнечных лучей на тару с продуктом не допускается). Гарантийный срок хранения 2 месяца.

Инструкция по применению:

Технологический процесс включает в себя нанесение грунта АК 091, макание нагретой до температуры свыше 100 °С, загрунтованной подвески в пластизоль и желатинизацию пластизоля в электропечи. Загрунтованную и нагретую деталь (подвеску) опускают в ванну с пластизолем на 1 — 2 минуты. Затем производится сушка в печи при температуре 180 °С, время желатинизации определяется ориентировочно по массе подвески (более крупная подвеска выдерживается в печи большее время) и составляет от 10 до 30 мин. При этом следует учитывать что слишком большое время выдержки приведет к обугливанию пластизоля, а слишком малое к его излишней хрупкости. Готовность пластизоля определяют по появившемуся блеску

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



поверхности. Из-за отсутствия грунта пластизоль можно наносить на незагрунтованную поверхность.

Возможно использование пластизоля и без грунтовки, однако адгезия материала к подвеске при этом не обеспечивается.

По вопросам приобретения **пластизоля Д-2А-ОС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: