ТУ 2241-021-58948815-2004

Сфера применения пластизоля Д-2А-ОС: для защиты от излишнего отложения металла подвесок гальванических ванн (для получения стойкого в электролитах покрытия); покрытие бытовой стеклосетки.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Состояние	Однородная, без посторонних включений, пастообразная масса
Вязкость при 25 (±0,5) °С по ротационному вискозиметру типа Брукфильда или ВР-1М, Па·с	6 – 20 (6000 – 20000)

Цвет пластизоля Д-2А-ОС заранее согласовывается с потребителем и зависит от применяемого красителя.

По физико-механическим свойствам полученный из пластизоля Д-2А-ОС пластикат должен отвечать следующим требованиям:

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа (кгс/см³), не менее	7,5 (75)
Сопротивление раздиру, Н/м (кгс/см), не менее	350 (3,5)

Хранение пластизоля Д-2А-ОС: при t° не более 25°С в складских помещениях в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Совместное хранение пластизоля Д-2А-ОС и взаимодействующих с ним кислот, органических растворителей и других химикатов не допускается.

Тара для пластизоля Д-2А-ОС: бочки стальные вместимостью 100 либо 200 дм³ типа БС11 ГОСТ 13950 с вложенными в них (по ОСТ 6-19-56-75) двойными мешками-вкладышами.

Транспортировка пластизоля Д-2А-ОС: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов. В летний период для транспортировки пластизоля Д-2А-ОС следует использовать рефрижераторы, обеспечивающие поддержание t° не более 25 °С.

По вопросам приобретения **пластизоль Д-2А-ОС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: