



Пластизоль для покрытия по ткани, пластикат уплотнительный

Пластизоль для покрытия по ткани

Сфера применения пластизоля: нанесение ПВХ на ткань, включая трикотажные перчатки.

Техническая консультация

Показатель	Норма
Консистенция	однородная, без комков и посторонних включений, текучая масса
Цвет	по согласованию с заказчиком
Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см ²)	4 (40)
Вязкость при t° 25 °С по вискозиметру Брукфильда, Па·с, не менее	10
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250

Хранение пластизоля для покрытия по ткани: при t° не более 25°С в складских помещениях в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Совместное хранение пластизоля и взаимодействующих с ним кислот, органических растворителей и других химикатов не допускается.

Тара для пластизоля: бочки стальные вместимостью 100 либо 200 дм³ типа БС11 ГОСТ 13950 с вложенными в них (по ОСТ 6-19-56-75) двойными мешками-вкладышами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластизоль для покрытия по ткани, пластикат уплотнительный

Транспортировка пластизоля: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов. В летний период для транспортировки пластизоля следует использовать рефрижераторы, обеспечивающие поддержание t° не более 25°C .

Пластикат уплотнительный

Сфера применения пластизоля марки А, Б: изготовление уплотнительных прокладок крышек к таре для продуктов различного назначения, включая пищевые.

Технические характеристики:

Техническая консультация

Показатель	Норма	
	Пластизоль марки А	Пластизоль марки Б
Внешний вид	Сметанообразная масса, без видимых невооруженным глазом крупинок, комочков и сгустков	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластизоль для покрытия по ткани, пластикат уплотнительный

Динамическая вязкость через сутки после изготовления при $t^{\circ} 25^{\circ}\text{C}$, Па·с: — по вискозиметру Хепплера (Германия) — по ротационному вискозиметру	1 – 4 1,5 – 5,0	
Условная вязкость при температуре 25°C через сутки после изготовления по ВЗ-8, с	10 — 50	10 — 50
Кажущаяся плотность готовой прокладки, кг/м ³ (г/см ³), не более	500 (0,5)	—
Внешний вид прокладки после желатинизации	Внешняя поверхность не должна иметь вздутий и пузырей	

Хранение пластизоля марки А, Б: при t° не более 25°C в складских помещениях в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Совместное хранение пластизоля марки А, Б и взаимодействующих с ним кислот, органических растворителей и других химикатов не допускается.

Тара для пластизоля марки А, Б: бочки стальные вместимостью 100 либо 200 дм³ типа БС11 ГОСТ 13950 с вложенными в них (по ОСТ 6-19-56-75) двойными мешками-вкладышами.

Транспортировка пластизоля марки А, Б: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов. В летний период для транспортировки пластизоля марки А, Б следует использовать рефрижераторы, обеспечивающие поддержание t° не более 25°C .

По вопросам приобретения **пластизоля для покрытия по ткани, пластиката уплотнительного** и получения подробной консультации по свойствам

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластизоль для покрытия по ткани, пластикат уплотнительный

продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов