



Клей-пластизоль марки СТ-3 представляет собой одноупаковочный композиционный материал на основе ПВХ пластизоля сочетающий в себе тиксотропные свойства и возможность нанесения пистолетами типа «ГРАКО», шпателем, кистью, методом отпечатка.

Клей-пластизоль марки СТ-3 имеет отличную адгезию к сырому (замасленному) необработанному металлу.

Предназначен для коррозионной защиты и герметизации соединений периметральных зафланцовок дверей, капотов, багажников малолитражных автомобилей, кузовных «юбок» и крыш автобусов, троллейбусов, грузового автотранспорта, оказывает уплотнительный и антивибрационный эффект.

Техническая консультация

Технические характеристики представлены в табл.1

Таблица 1 - Технические характеристики клея-пластизоля СТ-3

Наименование показателей		Величина показателей
Вязкость по «Реотест-2» (25±0,5°C), Па*с		260-280
Текучесть на вертикальной поверхности слоя клея толщиной 2 мм.:		
При 25°C, в течение 24ч., мм.		отс.
При 150°C в течение 30 мин., мм.		отс.
Адгезия к подложке: (сталь 08КП)		
Режим отверждения	140°C/30мин	Есть
	160°C/30мин	Есть
	170°C/30мин	Есть

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прочность клеевых соединений при сдвиге: (сталь 08КП), МПа, н/м		
Режим отверждения	140°C/30мин	2,5
	160°C/30мин	3,0
	170°C/30мин	3,5
Прочность клеевых соединений при отслаивании: (сырой металл), Н/мм ²		
Режим отверждения	140°C/30мин	4,4
	160°C/30мин	4,4
	170°C/30мин	4,4

* – отверждение материалов возможно при технологии зонного нагрева;

** – вязкость материалов может быть откорректирована по требованию Заказчика.

На данный момент разработанные ПВХ-пластизоли поставляются ряду предприятий Украины.

По вопросам приобретения **СТ-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов