




ТУ 2612-034-00205067-2003



ПРИМЕНЕНИЕ:

- для получения катализаторов в химической промышленности и фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов в автомобилестроении
- для гальванопокрытий и в лабораторной практике

УПАКОВКА:

- ампулы стеклянные
- банки стеклянные
- банки стеклянные с полимерным вкладышем

ТРАНСПОРТИРОВКА:

— любым видом транспорта

[Техническая консультация](#)

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1.	Внешний вид	Кристаллы от оранжево-красного до коричневого цвета. Допускается образование комков

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Платинохлористоводородная кислота

2.	Массовая доля платины (Pt), %, в интервале	37,5...40,0
3.	Массовая доля металлов, растворимых в азотной кислоте, %, не более	0,1
4.	Растворимость в воде	Должен выдерживать испытание
5.	Массовая доля окислителей, %, не более	0,02
6.*	Массовая доля натрия (Na), %, не более	0,004
7.*	Массовая доля магния (Mg), %, не более	0,005
8.*	Массовая доля цинка (Zn), %, не более	0,005
9.	Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,005
10.	Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,005
11.	Массовая доля свинца (Pb), %, не более	0,005
12.*	Массовая доля серебра (Ag), %, не более	0,005
13.*	Массовая доля золота (Au), %, не более	0,005

По вопросам приобретения Платинохлористоводородная кислота и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов