



Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная

Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная предназначена для применения в качестве электроизоляционного материала для проводов, кабелей и других электротехнических изделий в виде спеченной в монолит оболочки.

Представляет собой не подвергнутую спеканию двухосноориентированную пленку из фторопласта-4Д марки «Ш» и «Л», изготовленную экструзионно-каландровым методом, поставляемую в виде лент различной ширины.

Сырая каландрированная пленка выпускается следующих типов:

- неокрашенная ненаполненная;
- неокрашенная наполненная;
- окрашенная ненаполненная;
- окрашенная наполненная.

В качестве красителей и наполнителей используют **неорганические пигменты**.

По согласованию с заказчиком окрашенная ненаполненная пленка выпускается до десяти основных цветов (белый, желтый, красный, оранжевый, синий, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый, серый), окрашенная наполненная — 6 цветов (красный, оранжевый, желтый, синий, серый, зеленый) и неокрашенная наполненная — только белого цвета.

Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная невзрывоопасна, негорюча, при непосредственном контакте не оказывает влияния на организм человека.

В зависимости от свойств пленка выпускается высшего и первого сорта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная

Температура эксплуатации изделий из пленки — **от минус 60°С до плюс 250°С.**

Гарантийный срок хранения сырой каландрированной пленки из фторопласта-4Д — 5 лет со дня изготовления.

Техническая консультация

Размеры плёнки из фторопласта - 4Д сырой каландрированной:

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина пленки, не менее, м
0,045±0,007	3,0±0,3	40
	4,0±0,3	50
	5,0±0,3	80
0,070±0,007	6,0±0,5	80
	8,0±0,5	80
	10,0±0,5	100
0,085±0,009	12,0±0,5	110
	14,0±0,5	110
	16,0±1,0	110
0,100±0,010	18,040±1,0	110
	20,0±1,0	110
	25,0±1,0	110



Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная

0,125±0,012	От 30,0 до 150,0	150
0,150±0,015		150
0,200±0,020		150

Примечание:

По согласованию с потребителем допускается поставка пленки меньшей длины на катушке.

Намотка пленки на катушку может осуществляться в один или несколько ручьев (рулонов).

Длина пленки толщиной 0,100±0,010 мм и более может быть на 50% меньше длины, указанной в таблице.

По согласованию с потребителем пленка может поставляться шириной 160 мм неразрезанной или разрезанной по ширине в пределах от 30 до 150 мм.

По вопросам приобретения **пленки из фторопласта-4Д сырой каландрированной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов