



Пленка клеящая ВК-50

Область применения:

Пленка предназначена для склеивания металлических и неметаллических материалов, длительно работающих в интервале температур от минус 60 °С до плюс 80°С

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Пленка клеевая представляет собой композицию на основе модифицированных фенольных смол.

Технические характеристики

Внешний вид Серого или светло-коричневого цвета, гладкая, без посторонних включений и загрязнений. Складки и трещины не допускаются 2. Массовая доля летучих веществ, %, не более 9,0 3. Предел прочности при сдвиге (МПа), не менее, при температуре 20°С 196 80 °С 98 4. Предел прочности при неравномерном отрыве, кгс/см, не менее 45

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-92-186-91	Пленка клеящая ВК-50
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-92-186-91	Изменение № 1 к ТУ 1-92-186-91
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-92-186-91	Изменение № 2 к ТУ 1-92-186-91

По вопросам приобретения Пленка клеящая ВК-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: