

**ТУ 6-17-757-85**

**Пленка марки МПФ-1** — предназначена для склеивания металлов (дюралюминия, стали, магниевых сплавов) между собой, а также с пенопластами, стеклотекстолитами и другими материалами в изделиях, работающих в интервале  $t \pm 60^{\circ}\text{C}$ .

**Отличительным свойством** клеевых соединений на клее МПФ-1 является их высокая прочность при неравномерном отрыве, что имеет очень большое значение при использовании клея для получения клеевых металлических силовых конструкций.

**Физико-химические показатели:**[Техническая консультация](#)

| Наименование показателей                                                    | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Массовая доля летучих веществ, в % не более:                                | 6        |
| Предел прочности при сдвиге (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее:               |          |
| при t 200С                                                                  | 150      |
| при t 600С                                                                  | 75       |
| Предел прочности при неравномерном отрыве (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее: | 50       |



Пленка марки МПФ-1

**Клеевые соединения** обладают значительной динамической прочностью, они устойчивы к вибрации: при нагрузке 55 кгс/см<sup>2</sup> соединения внахлестку выдерживают 1,9x10<sup>6</sup> циклов до разрушения.

**При испытании на длительную прочность** (нагрузка 120 кгс/см<sup>2</sup>) клеевые соединения не разрушаются в течение 160 часов.

**Гарантийный срок хранения 1 год.** Пленка должна храниться в вентилируемом складском помещении при температуре не ниже 5°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

**Пленка выпускается в рулонах** шириной 1200±50 мм, толщиной 0,20 +0,04;-0,02; 0,10+0,05; 0,07±0,02 мм с антиадгезионной прокладкой из полиэтилена.

По вопросам приобретения **пленки марки МПФ-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов