



Производимая нашим предприятием пленка **полиэтилентерефлатная ПЭТ-КЭ:**

- применяется для изготовления конденсаторов;
- выпускается по ГОСТ 24234-80 толщиной от 3 мкм до 20 мкм и по ТУ 6365-005-07610486 толщиной 3, 4, 5 мкм шириной от 4 до 1500 мм в виде полотна, намотанного на картонную или алюминиевую втулку с внутренним диаметром 76,2 или 152,4 мм;
- обладает высокими механическими и диэлектрическими свойствами, высокой теплостойкостью и низкой усадкой при повышенной температуре;
- производство пленки полиэтилентерефлатной сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000);
- имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.

Технические характеристики пленки ПЭТ-КЭ:

Техническая консультация

№ п.п.	Параметры пленки (Property)	Ед. изм. (Unit)	Документ (Test standart)	Условия испытаний (Conditions)	Факт. значения (Tolerance)	
					ГОСТ 24234-80	ТУ 6365-005-07610486-2002
1.	Прочность при разрывевдоль/поперек Tensile strength, MD/TD	mPA	ГОСТ 14236-81 ГОСТ 24234-80	V = 100 mm/min t = 15-35°C RH = 45-80%	не менее 180	не менее 200
2	Относительное удлинение при разрыве, вдоль/поперек Elongation, MD/TD	%	ГОСТ 14236-81 ГОСТ 24234-80	V = 100 mm/min t = 15-35°C RH = 45-80%	не менее 50	не менее 50
3.	Усадка, вдоль/поперек Heat shtinkage, MD/TD	%	ГОСТ 24234-80	t = 155°C 10 min	не более 3	2,5/1,5
4.	Электрическая прочность Dielectric Strength	kV/mm	ГОСТ 6433.3-71	t = 15-35°C RH = 45-75%	250-350	350-400



5.	Удельное объемное электрическое сопротивление Volume resistivity	Ом·м	ГОСТ 6433.4-71	$t = 15-35^{\circ}\text{C}$ $t = 155^{\circ}\text{C}$	$1 \cdot 10^{14}$	$1,5 \cdot 10^{15}$ $6 \cdot 10^{11}$
6.	Динамический коэффициент трения Friction coefficient dinamic	—	ASTM 1894-78	—	—	0,35-0,63

Упаковка

Рулоны пленки ПЭТ-КЭ упаковываются в ящики из гофрокартона. Возможен другой вид упаковки.

Транспортировка

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение соответствия качества продукции.

Хранение

В упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5оС до плюс 35оС и относительной влажности воздуха не более 80%, защищенной от прямого воздействия солнечного света.

По вопросам приобретения **Пленка полиэтилентерефлатная ПЭТ-КЭ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов