



ГОСТ 24234-80

Пленка ПЭТ-М изготавливается из полиэтилентерефталата методом экструзии расплава на поверхность валка с последующей ориентацией, термофиксацией и охлаждением полотна.

Пленка ПЭТ-М используется в качестве основы для получения металлизированной пленки, а также для нанесения многоцветной печати, адгезионных слоев и другой обработки поверхности с целью последующего применения в многослойных упаковочных материалах.

Выпускается в виде полотна толщиной 12, 20 и 50 мкм, намотанного в рулон, шириной от 6 до 2300 мм на картонно-бумажный, металлический или пластмассовый сердечник с внутренним диаметром (76+1) мм и (152+3) мм.

Пленка химически стойкая, механически прочная, нетоксичная, обладает высокой теплостойкостью и малой усадкой.

Температурный диапазон эксплуатации от -65° С до +155° С. По заказу возможна резка пленки на рулоны любой ширины с наружным диаметром до 600 мм.

Технические характеристики:

[Техническая консультация](#)

№	Наименование показателя	Норма
1	Толщина, мкм	12,20,50
2	Ширина, мм	(580, 600)±3,0 (600-2300)±5,0
3	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	167(1700)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пленка полиэтилентерефталатная марки ПЭТ-М для металлизации

4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	50
5	Усадка, %, не более	3

Упаковка:

Рулоны пленки упаковываются в ПЭТ пленку или другую полимерную пленку в картонных барабанах или в пакетированном виде. По согласованию с потребителями возможна упаковка пленка в ящики из гофрокартона.

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Пленка полиэтилентерефталатная марки ПЭТ-М для металлизации** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов