



ТУ 2255-408-05761784-95

**Пленка марки ПЭТ-П предназначена** для упаковки мясных, рыбных продуктов в холодном состоянии, мучных продуктов, мороженого, овощей, конфет и джемов.

Имеется Гигиеническое заключение.

**Пленка прозрачна**, имеет привлекательный блеск. обладает высокой стойкостью на разрыв, устойчива к воздействию масел и жиров.

**Температурный диапазон** эксплуатации от - $bb$  U до +! 55 O.

**Выпускается** в виде полотна толщиной от 8 до 250 мкм, намотанного в рулон на картонно-бумажный сердечник с внутренним диаметром ( $76 \pm 1$ ) мм.

**Технические характеристики:**

[Техническая консультация](#)

№	Наименование показателя	Норма для пленки толщиной, мкм													
		8	10	12	20	25	35	50	70	100	125	175	190		
1	Ширина, мм	(500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1150, 1300, 1500, 1800, 1900, 1970, 1150, 1300) $\pm 5$			(500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1150, 1300, 1500, 1800, 1900, 1970, 1150) $\pm 5$						(500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1150) $\pm 5$				



2	Длина отрезков между технологическими швами, м, не менее	200		100							
3	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	147(1500)		157(1600)		137(1400)					
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	60	70	70	70	80	90	90	90		
5	Усадка, %, не более	3,0									
6	Индекс токсичности, %	70-120									

**Упаковка:**

Рулоны пленки упаковываются в ПЭТ пленку или другую полимерную пленку в картонных барабанах или в пакетированном виде. Вес одного рулона при ширине полотна от 500 мм не более 300 кг. По согласованию с потребителем возможна упаковка пленки в ящики из гофрокартона.

**Транспортировка:**

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Пленка полиэтилентерефталатная марки ПЭТ-П** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов