



ГОСТ 24234-80

Пленка полиэтилентерефталатная ПЭТ-О для товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения **применяется:**

- в качестве защитной пленки при производстве кровельных материалов;
- в качестве основы в производстве металлизированных и окрашенных пленок;
- в качестве основы в производстве липких лент;
- в качестве саморазрушающейся подвязки для растений (например, виноградников);
- в качестве защитных покрытий полов и мебели при ремонтных работах.

Пленка полиэтилентерефталатная ПЭТ-О:

- выпускается толщиной от 3 до 35 мкм, шириной до 1500 мм в виде полотна, намотанного на картонную или алюминиевую втулку с внутренним диаметром 76,2 или 152,4 мм;
- обладает высокими механическими свойствами и теплостойкостью, низкой усадкой;
- количество отрезков пленки в рулоне - не более 3;
- производство сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000);
- имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.

Также выпускается пленка ПЭТ-О-«п» с логотипом (с нанесением флексографической печати), которая применяется в качестве защиты товарного знака фирмы, в качестве индикатора при оплавлении и т.п.

Технические характеристики пленки ПЭТ-О толщиной 3 мкм:

[Техническая консультация](#)

№ п.п.	Параметры пленки (Property)	Ед. изм. (Unit)	Документ (Test standart)	Условия испытаний (Conditions)	Факт. значения (Tolerance)
--------	-----------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1.	Прочность при разрыве вдоль/поперек (Tensile strength, MD/TD)	mPa	ГОСТ 14236-81 ГОСТ 24234-80	V=100 mm/min t=15-35°C RH=45-80%	170/150
2.	Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек Elongation, MD/TD	%	ГОСТ 14236-81 ГОСТ 24234-80	V=100mm/min t=15-35°C RH=45-80%	Не менее 50
3.	Усадка, вдоль/поперек Heat shtinkage, MD/TD	%	ГОСТ 24234-80	t=155° C 10min	2,0/1,5

Упаковка

Рулоны пленки ПЭТ-О упаковываются в ящики из гофрокартона. Возможен другой вид упаковки по согласованию с потребителем.

Транспортировка

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение соответствия качества продукции.

Хранение

В упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5оС до плюс 35оС и относительной влажности воздуха не более 80%, защищенной от прямого воздействия солнечного света.

По вопросам приобретения **Пленка полиэтилентерефталатная ПЭТ-О** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов