



ТУ 2255-465-05761784-2003

Пленка марки ПЭТ-УП предназначена для упаковки пищевых продуктов, а также в качестве основы для многослойных материалов при последующей обработке клеем, ламинатом, красочной печатью, металлизацией с целью получения упаковочного материала пищевого назначения.

Имеется Гигиеническое заключение.

Пленка прозрачна, имеет привлекательный блеск, обладает высокой стойкостью на разрыв, устойчива к воздействию масел и жиров.

Температурный диапазон эксплуатации от -65°C до $+155^{\circ}\text{C}$.

Пленку выпускают в виде полотна, намотанного в рулон не обработанной коронным разрядом стороной на картонно-бумажный сердечник с внутренним диаметром (76 ± 1) и (152 ± 3) мм.

Диаметр рулона от 200 до 500 мм. Возможно изготовление рулонов меньшего диаметра.

Технические характеристики:

Техническая консультация

№	Наименование показателя	Норма
1	Толщина, мкм	$12,0\pm 1,2$; $20,0\pm 2,0$
2	Ширина, мм	$(550-1500)\pm 3$
3	Возможен выпуск пленки другой толщины и ширины	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



4	Длина минимального отрезка от края до склейки, м, не менее	2500
5	Прочность при разрыве, МПа [кгс/см ²], не менее	172(1750)
6	Относ. удлинение при разрыве, %, не менее	70
7	Усадка, %, не более — в продольном направлении — в поперечном направлении	1,5 2,0
8	Оптическая плотность, не более	0,10
9	Степень активации, Дин/см, не менее	50
10	Индекс токсичности, %	70-120

Упаковка:

Рулоны пленки помещают в пакеты и закрепляют металлической лентой.

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Пленка полиэтилентерефталатная упаковочная** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов