



Пленка полиимидная термосвариваемая с термопластичным полиимидным покрытием

Пленка ПМ-ПИ-РД (ТУ 2245-032-18425183-2011) используется в качестве пленочного связующего при производстве стекло- и углепластиков и для изоляции кабельных изделий, работающих длительно в интервале температур от -60 до +220 °С.

Пленку выпускают двух марок:

- **А** – с односторонним термопластичным полиимидным покрытием
- **Б** – с двухсторонним термопластичным полиимидным покрытием

Нормы показателей

- **Внешний вид:** пленка должна иметь гладкую поверхность без посторонних включений, геликов, горелых точек, раковин, пузырей, механических повреждений, складок и морщин.
- **Толщина пленки с покрытием:**
тип А – 40, 50 мкм
тип Б – 50, 60 мкм
- **Длина отрезка пленки в рулоне между технологическими швами:** не менее 100 м
- **Прочность при разрыве:** не менее 88 МПа (900 кгс/см²)
- **Электрическая прочность** при переменном напряжении частотой 50 Гц: не менее 200 мВ/м
- **Адгезионная прочность** при испытании на расслаивание: не менее 4,9 Н/см (0,5 кг/см)

По вопросам приобретения Пленка полиимидная термосвариваемая с термопластичным полиимидным покрытием и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов