



Область применения:

Пленки предназначены для склеивания неперфорированных металлических и неметаллических сотовых конструкций, а так же для склеивания металлов и неметаллов, работающих в определенных интервалах температур

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Пленки представляют собой полимерный пленочный материал, защищенный с двух сторон антиадгезионной бумагой.

Пленка клеевая ВК-36 предназначена для склеивания сотовых конструкций, работающих в интервале температур от минус 60 °С до 150°С.

Пленка клеевая ВК-36Р предназначена для склеивания сотовых конструкций радиотехнического назначения, работающих в интервале температур от минус 130 °С до 150°С.

Технические характеристики

ВК-36 ВК-36Р Внешний вид серого цвета бежевого цвета Предел прочности при сдвиге клеевого соединения сплава Д16АТ или Д19АТ, МПа, не менее при температуре, 20 °С 34,3 34,3 150 °С 24,5 17,7 Предел прочности при равномерном отрыве обшивки от сот из фольги АМг2Н с ячейкой. 2,5 мм, МПа, не менее, при температуре 150°С 2,4 2,4

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пленки клеевые ВК-36, ВК-36Р

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-596-389-96	Пленки клеевые

По вопросам приобретения Пленки клеевые ВК-36, ВК-36Р и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов