



Пленки марки ВК (ВК-3, ВК-3А, ВК-32-200, ВК-25)

ТУ 6-17-663-75, ТУ-6-17-880-77

Пленка марки ВК — представляет собой фенольнокаучковые пленочные клеи, изготавливаемые из спиртового раствора феноло-формальдегидной смолы (лак ФЛ-5111) и раствора резиновой смеси на основе синтетического бутадиен-нитрильного и натурального каучука в бутилацетате (продукт 4) или без натурального каучука (продукт 4А,3П). Пленка предназначена для склеивания материалов из стали, алюминия, бронзы, оцинкованной жести, текстолита.

Применяется при изготовлении лопастей вертолётов, заменяет электросварку и применение заклепок в самолетостроении, а также в других областях машиностроения. Склеивание пленки производится под удельным давлением 5 кгс/см² и при температуре (165±5)°С.

Физико-химические показатели:

Техническая консультация

Наименование показателей	Марки пленок		
	ВК-3, ВК-3А	ВК-32-200	ВК-25
Массовая доля летучих веществ, в %	6-13	6-10	6-11
Предел прочности при сдвиге (кгс/см ²), не менее:			
при t 200С	150	135	210
при t 800С	100	—	110
при t 2000С	—	40	—
Предел прочности при неравномерном отрыве (кгс/см ²), не менее:	40	30	50

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пленки марки ВК (ВК-3, ВК-3А, ВК-32-200, ВК-25)

Гарантийный срок хранения пленок ВК-3, ВК-3А — 4 месяца, пленок ВК-32-200, ВК-25 3 месяца. Пленки должны храниться в вентилируемом складском помещении при условиях: температура от +18°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. В результате взаимодействия фенолоформальдегидных смол с каучуками образуется эластичные теплостойкие продукты, обладающие хорошими адгезионными свойствами и представляющими интерес для изготовления на их основе конструкционных клеев.

Фенольнокаучуковые клеи характеризуются высокой прочностью при сдвиге и неравномерном отрыве, а также обладают высокой стойкостью к действию повышенных температур, действию воды и солей (3% NaCl).

Пленки марки ВК-3, ВК-3А выпускаются в рулонах длиной 50 ± 20 м, шириной 1230 ± 20 мм, толщиной $0,25 \pm 0,05$ мм и 0,08-0,15 мм; ВК-32-200- длиной 50 ± 20 м, шириной 800 ± 300 мм, толщиной 0,15-0,23 мм; ВК-25 – длиной 50 ± 20 м, шириной 1030-1250 мм, толщиной $0,25 \pm 0,05$ мм с антиадгезионной прокладкой из полиэтилена.

По вопросам приобретения **пленки марки ВК (ВК-3, ВК-3А, ВК-32-200, ВК-25) 400** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов