



Область применения:

Предназначен для обработки днищ и других поверхностей нижней части автомобиля.

Отличительные особенности:

Быстрое высыхание, отличные физико-механические свойства.

Состав:

Суспензия на основе полимеризационных смол с пигментами и наполнителями, модифицированная целевыми добавками.

Цвет:

Чёрный, серый, белый.

Свойства лакокрасочного материала:

[Техническая консультация](#)

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром 6мм при температуре (20±0,5)°С, с	45-150
Время высыхания до 3 степени:	
— при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

Растворитель:

Растворитель Р-4.



Нанесение:

Пневматическое, безвоздушное распыление.

Свойства покрытия:

[Техническая консультация](#)

Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5н раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С,ч,не менее	48
Адгезия плёнки, баллы, не менее	1
Термостойкость плёнки при температуре (90±5)°С,ч,не менее	3
Прочность плёнки при ударе, по прибору типа У-1А, см, не менее	50

Рекомендации по применению:

Перед применением мастики следует тщательно размешать до полной однородности.

Допускается подкрашивание кистью или шпателем.

Расход:

При нанесении одного слоя толщиной 200-250 мкм 1 л мастики на 2-3 м²

Упаковка:

50 л (бочки), 1 л (евробаллоны).



Пленкообразующий ингибированный состав Антигравий

По вопросам приобретения **пленкообразующего ингибированного состава Антигравий** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов