



Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

Описание:

Плиты — изготавливаются из базальтового штапельного тонкого волокна, пропитанные синтетическим связующим, кроме того, плиты могут выпускаться кашированные алюминиевой фольгой, а также могут изготавливаться гидрофобизированными.

Предназначены для тепло-, звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т. ч. индивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений, для изготовления трехслойных сэндвич-панелей, а также тепловой изоляции промышленного оборудования.

Применение:

Область применения: строительная, атомная, нефтехимическая промышленности.

Температура применения плит- до плюс 600°C

Технические характеристики:

Длина, мм 1000; 2000±10;

Ширина, мм 500; 1000±6

Толщина, мм 30-150+6-3

Плотность, кг/м³, не менее 50-200

Содержание органических веществ, % не менее 4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

Теплопроводность Вт/(м.К), не более при средней температуре (298 ± 5) К 0,038

Водопоглощение, % не более 30

Сжимаемость, % не более 12

Влажность, %, не более 1

По вопросам приобретения **Плит из минеральной ваты на синтетическом связующем** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов