



Плиты ППУ

Теплоизоляционные плиты из жесткого пенополиуретана с размерами:

- 1 x 2 м, толщиной от 30 до 80 мм
- 1 x 1 м, толщиной от 30 до 150 мм
- 1,20 x 1,50 м, толщиной от 40 до 150 мм

Теплоизоляционный слой жестких плит (ППУ) характеризуется **следующими показателями:**

Техническая консультация

Параметры	Значения
Плотность ППУ, кг/м ³ , не менее	50-55
Температура размягчения по Вика при нагрузке 10Н, °С, не менее	120
Теплопроводность, Вт/м.К, не более	0,028
Водопоглощение, %, не более	4,0
Прочность при сжатии, кПа, не менее	200

Плиты изготавливаются двух видов:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Плиты ППУ, антиадгезионные смазки

- крафт-бумага / ППУ / крафт-бумага
- гипсокартон фирмы Knauf / ППУ / крафт-бумага

Антиадгезионные смазки

Смазки используются для производства изделий из ППУ в металлических прессформах. Смазка готова к применению, наносится кисточкой тонким слоем на поверхность формы.

Ориентировочный расход – **20 гр/м2**.

Техническая консультация

Для изделий из формованного эластичного ППУ
Для изделий из интегрального эластичного ППУ
Для изделий из жесткого ППУ на обогреваемые прессформы
Для изделий из жесткого ППУ на необогреваемые прессформы

По вопросам приобретения **плит ППУ, антиадгезионных смазок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов