



ПН-6Ш



масло-мягчитель для резиновой промышленности, производящееся из дистиллятов малосернистых нефтей путём глубокой селективной очистки и депарафинизации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Преимущества

- Произведено из сырья с высоким содержанием ароматических углеводородов, которые положительно сказываются на потребительских характеристиках каучуков и шин.
- Вязкостные свойства и структурно-групповой состав гарантируют высокие показатели технологичности пластификатора, что обеспечивает легкость производства резиновых смесей

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	ПН-6ш
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	35
Показатель преломления при 20°C	ГОСТ 18995.2	1,54
Анилиновая точка, °C	ГОСТ 12329	61

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПН-6Ш

Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	258
Температура застывания, °C	ГОСТ 2477	25
Плотность, при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,973

По вопросам приобретения ПН-6Ш и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов