



Подслои КА, КА-1

Предназначены в качестве стабилизатора и адгезива при герметизации полупроводниковых приборов и других электронных приборов кремнийорганическими компаундами.

Техническая консультация

Технические характеристики	КА	КА-1
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная жидкость с желтоватым оттенком
Плотность при температуре (20±0,1) °С, г/см ³ , не менее	0,83	0,70
Эффективная концентрация ионных примесей, %, не более	5•10 ⁻⁵	—
Предел прочности при сдвиге на паре «кварц-кварц», МПА, не менее	—	4.0
Гарантийный срок хранения, мес.	6	

Технология применения КА:

Выдержка 5 ÷ 10 ч. при температуре (20±5) °С., затем – 1 час при температуре 150 °С.

Технология применения КА-1:

Выдержка 0.5 ÷ 1.0 ч. при температуре (20±5) °С.

По вопросам приобретения подслои КА, КА-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов