



Поковки из коррозионностойкой стали марки 06X14H6Д2МБТ (ЭП817), 06X14H6Д2МБТ-Ш (ЭП817-Ш),
06X14H6Д2МБТ-ВД (ЭП817-ВД)

Область применения: Детали ГТД длительно работающие при температуре 300 °С во всеклиматических условиях
Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Сталь марки ЭП817 мартенситного класса. Хорошо сваривается АрДЭС, ЭЛС, не требуя после сварки термообработки. Предназначена для силовых узлов летательных аппаратов, длительно работающих до 300°С (сварные соединения ЭЛС — до 250°С) (рамы, лонжероны, узлы поворота и т.д.).

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-2996-80

Наименование: Поковки из коррозионностойкой стали марки 06X14H6Д2МБТ (ЭП817) электрошлакового или вакуумнодугового переплава

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-1-2996-80

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-1-2996-80

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-2996-80

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-2996-80

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-2996-80

Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-2996-80

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поковки из коррозионностойкой стали марки 06X14H6Д2МБТ (ЭП817), 06X14H6Д2МБТ-Ш (ЭП817-Ш),
06X14H6Д2МБТ-ВД (ЭП817-ВД)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 14-1-2996-80
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 14-1-2996-80

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 5 к ТУ 14-1-2996-80
Наименование: Изменение № 5 к ТУ 14-1-2996-80

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 6 к ТУ 14-1-2996-80
Наименование: Изменение № 6 к ТУ 14-1-2996-80

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов