



Поковки из магниевого сплава средней прочности марки МА2-1пч

Область применения:

Для деталей конструкций, в том числе сварных, работающих длительно при температурах до 150 °С и кратковременно – до 200 °С

Основная информация

Сплав обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью; имеет высокую технологическую пластичность и обрабатывается всеми видами деформации; обрабатываемость резанием — отличная.

Технические характеристики

Механические свойства поковок массой св. 50 кг из сплава марки МА2-1пч без термической обработки по ТУ 1-92-147-89: Временное сопротивление (σ_B) — не менее 235 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 5 %

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-92-147-89

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поковки из магниевого сплава средней прочности марки МА2-1пч

Наименование: Поковки кованые и штампованные из магниевых сплавов. Общие технические условия

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов