



Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО



Техническая консультация

Назначение	Огнезащита металлических строительных конструкций
Состав	Многокомпонентная однородная вязкая суспензия полимеров и наполнителей в органическом растворителе (сольвенте) с добавлением антиперенов и гасящих пламя добавок
Цвет	От светло-серого до темно-серого (по согласованию с заказчиком цвет может быть изменен)
Время высыхания до степени 3 при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ не более	12 час
Массовая доля нелетучих веществ	$68\pm 3\%$
Водопоглощение по массе, не более	0,4%
Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°C	7-15
Особенности	Покрытие влагостойкое, а также стойкое к воздействию масло- и нефтепродуктов. Окрашенные конструкции могут эксплуатироваться даже под водой.
Условия эксплуатации	Внутри помещений, на открытом воздухе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО

Срок эксплуатации	Не менее 10 лет - в атмосферных условиях при температурах от -60°C до +50°C Не менее 20 лет - в помещениях
Подтверждающий документ	ТУ 5775 -007-17297211-2002
Сертификаты	С-RU.ПБ01.В.01942, С-RU.ПБ01.В.00661
Документы	Отчет о сертификационных испытаниях
Инструкция по применению	Инструкция ТИ-006-2005 по нанесению огнезащитного вспучивающегося покрытия МПВО на металлоконструкции
Вид тары	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг, полиэтиленовые ведра по 25 кг
Гарантийный срок хранения до использования	6 мес.

Способ применения огнезащитного покрытия МПВО:

Огнезащита металлоконструкций

1. Поверхность стальных конструкций перед нанесением состава огнезащитного покрытия МПВО должна быть очищена от грязи, ржавчины, окалины и отслоений старой краски.
2. Конструкции могут быть загрунтованы глифталевой грунтовкой ГФ-021 или фенольной грунтовкой ФЛ-ОЗК.
3. При нанесении состава огнезащитного покрытия МПВО необходимо проверить качество нанесенного грунта. При обнаружении дефектов в непрокрашенные места нужно нанести грунтовку. В местах нахождения пузырей или растрескивания с помощью острого ножа срезать кусочек грунта (10х10 мм) для проверки отслаиваемости и наличия влаги на поверхности стальных конструкций. В случае обнаружения отслаиваемости и/или влаги под грунтом необходимо очистить всю поверхность от грунта и произвести повторную огрунтовку.
4. Перед нанесением состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. В зависимости от способа нанесения состав огнезащитного покрытия разбавляют до рабочей вязкости сольвентом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО

5. Состав огнезащитного покрытия МПВО наносится малярной кистью, валиком или шпателем.
6. Нанесение состава огнезащитного покрытия МПВО на поверхность осуществляется послойно, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Сушить каждый слой — не менее 12 часов при температуре 18-22°C.
7. Состав огнезащитного покрытия МПВО необходимо хранить в емкостях с герметично закрытой крышкой во избежание улетучивания растворителя.

По вопросам приобретения **Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов