



Покрытие защитное тонкопленочное «Протелак»

Предназначено для защиты от климатических и атмосферных воздействий окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и полимерных деталей машин и механизмов при их транспортировании и хранении.

Изготавливается на основе органических растворителей с загустителем, пленкообразователем, ингибитором коррозии и пластификатором. Обладает высокими защитными свойствами. Технологично в применении, наносится на защищаемые поверхности методом распыления или кистью.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма и характеристика
1. Внешний вид	Однородная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета
2. Массовая доля основного вещества, %, не менее	5
3. Температура каплепадения активного вещества, 0С, не ниже	76
4. Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие
5. Время формирования защитной пленки покрытия : -при 20 0С, мин. не более -при 60 0С, мин. не более	20 10
6. Массовая доля воды, %	Отсутствие
7. Внешний вид пленки покрытия	Эластичная, полупрозрачная пленка
8. Способность к удалению покрытия после сушки	Выдерживает
9. Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре 20±0,5 0С, с.	10-18

По вопросам приобретения **тонкопленочного защитного покрытия «Протелак»** и получения подробной консультации по свойствам продукции,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Покрытие защитное тонкопленочное «Протелак»

условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов