



Техническая консультация

Состав:	Продукт конденсации эпоксидной смолы с 2,2,6,6-тетраметил-4-оксипиперидином.
Физико-химические свойства:	Порошок белого цвета или гранулы слегка желтоватого цвета. Температура размягчения, °С, не менее 85 Массовая доля, %: летучих веществ, не более 0,5 зола, не более 0,3 2,2,6,6-тетра-метил-4-оксипиперидина, не более 2 Растворим в диметилформамиде, при нагревании в толуоле, изопропанолe. Нерастворим в воде.
Применение:	Светостабилизатор полиолефинов, стирольных пластиков, хорошо совме-щается с полимером. Применяется в производстве сельскохозяйственной пленки на основе ПЭВД со сроком службы до 3-х сезонов. Проявляет синергизм с УФ-абсорберами, не снижает термостойкости ком-позиции в присутствии фенольных антиоксидантов. Не вымывается водой.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны или мешки полипропиленовые со встав-ленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 20 — 25 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях.

По вопросам приобретения полиацетам-81 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: