



Полиамид 6-210-311

ОСТ 6-06-С9-93

Технические характеристики:

Техническая консультация

1	Внешний вид	Гранулы от белого до светло-желтого
2	Количество инородных и окисленных частиц на 100 грамм продукта не более	18
3	Размер гранул, мм	1.5 — 4.0
4	Массовая доля, %, не более	0.2
5	Относительная вязкость, не менее	2.6 — 3.2
6	Массовая доля экстрагируемых, веществ, %, не более	1.5
7	Массовая доля не прорубленных гранул длиной, до 20мм, %, не более	0.5
8	Температура плавления, С, не менее	213

По вопросам приобретения **Полиамид 6-210-311** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов