



Полиамид стеклонаполненный марки ПА6-210-КС

Технические характеристики

Техническая консультация

	ОСТ 6-11-498-79
Применение	Изготовление методом литья под давлением различных изделий конструкционного, электротехнического и общего назначения, обладающих высокой теплостойкостью и механическими свойствами
Внешний вид, цвет	Гранулы неправильной цилиндрической формы натурального и черного цвета
Ударная вязкость, по Шарпи на образцах типа 3 без надреза, кДж/м ² , не менее	29,4
Прочность при разрыве, МПа, не менее	128
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее	$13 \cdot 10^2$
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	20
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	$2 \cdot 10^{14}$
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее	172
СПРАВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Усадка при литье, %	0,6-1,0
Водопоглощение за 24 ч, %	1,0-1,7
Температура плавления, °С, не менее	214
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ⁶ Гц	3,5
Тангенс угла диэлектрических потерь, при частоте 10 ⁶ Гц	0,03
Теплостойкость по Мартенсу, °С	170
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиамид стеклонеполненный марки ПА6-210-КС

По вопросам приобретения полиамид стеклонеполненный марки ПА6-210-КС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов