арт. С-27 Структура нити: Нпа 187 текс марки А ГОСТ 22699 или ТУ 6-13-2-99 основа и уток

Техническая консультация

Ширина, см:	от 70 до 240 с интервалом 5 см
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	325±20
Число нитей на 10 см по основе:	98±2
Число нитей на 10 см по утку:	62±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	500
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	330
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе):	28
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку):	26
Толщина ткани, мм	0,75±0,15
Усадка ткани, % в горячем воздухе в сухом состоянии, по основе	8,0±2,0
Усадка ткани, % в горячем воздухе в сухом состоянии, по утку	6,0±1,5

Переплетение: саржа равносторонняя двухремизная (полотняная).

Ткань предназначена для выработки конвейерных лент и плоских приводных ремней.

По вопросам приобретения арт. 56247 ГОСТ 18215-87 Структура нити: основа и уток НК 93,5 текс х 2 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: