

**(полиамин на орто-хлоранилине)**

Техническая консультация

Состав:	Смесь диаминов: 3,3 ¹ — дихлор-4,4 ¹ -диамино-дифенилметана и высших полиаминов.
Физико-химические свойства:	Вязкая смолообразная масса от светло-желтого до коричневого цвета без механических включений. Массовая доля, %: • аминогрупп в пересчете на NH₂-группу, не менее 10,0 • 2-хлор-анилина, не более 1,0 • нерастворимых в ацетоне примесей, не более 0,1 Вязкость кинематическая при 60°С, мм ² /с, не более 2000
Применение:	Отвердитель литевых полиуретановых эластомеров
Упаковка:	Барабаны стальные для химических продуктов. Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе номер 1, вместимостью 100 дм ³ .
Хранение:	В крытых складских помещениях в герметичной упаковке на расстоянии не менее 0,5 м от стен и отопительных приборов. Не допустимо совместное хранение с продуктами, выделяющими пары или газы кислого характера.

По вопросам приобретения полиамин X и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов