



ТУ 2310-005-74350164-2010

Описание

Назначение и области применения

Грунт-эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания металлических и бетонных конструкций, эксплуатирующихся в различных климатических зонах с нормальным и высоким влажностным режимом и промышленной атмосфере.

Краска используется в качестве:

- покрывного слоя по цинкнаполненным покрытиям для повышения его защитных и декоративных свойств (ЦХСК-1467, ЦИНАКОЛ);
- самостоятельного декоративного покрытия для стальных поверхностей в атмосферных условиях.

Подготовка поверхности

При использовании в качестве самостоятельного покрытия необходимо соблюдать следующие инструкции: при окраске металлических поверхностей удалить острые кромки, заусенцы, наплывы и шлаки от сварки. Зачистить сварные швы; обезжирить поверхность металла (рекомендуется уайт-спиритом) до степени 2 (ГОСТ 9.402); очистить поверхность от окалины и продуктов коррозии абразивоструйным способом до степени 2 (ГОСТ 9.402) или St3-St2 (ISO 8501-1); обеспылить поверхность.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нанесение

Краска поставляется в двух емкостях (основа и отвердитель). Перед использованием перемешать основу до однородного состояния по плотности и цвету суспензии.

Смешать содержимое емкостей в поставляемых пропорциях при постоянном помешивании (4:1 по объему). При необходимости разбавить до рабочей вязкости Разбавителем 001 не более 25% по массе. Степень разбавления зависит от метода нанесения. При нанесении многослойного покрытия каждый последующий слой наносится через 2 часа после нанесения предыдущего. Количество слоев, общая толщина покрытия определяется схемой покрытия, разработанной для конкретного объекта. Время выдержки грунтовочного слоя грунт-эмали составляет 24 часа; поверх грунтов ЦХСК-1467, ЦИНАКОЛ грунт-эмаль допускается наносить через 2 часа.

Сушка естественная. Рекомендуемое время до начала пакетирования и транспортировки не менее 24 часов. Для очистки оборудования использовать растворители: Разбавитель 001, Р-646, Р-647.

Методы нанесения

- Технологические режимы окрашивания:
- Безвоздушное распыление
- Разбавление без разбавления
- Диаметр сопла 0,015 — 0,025" (0,38 — 0,66 мм) давление 10 — 20 МПа (100 — 200 бар)
- Пневматическое распыление
- Разбавление до 25% по массе диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм
- Давление 0,3 — 0,5 МПа (3 — 5 бар)

Кисть/ валик

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



разбавление до 25% по массе

Техника безопасности

Грунт-эмаль Полицвет УР УФ относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (умеренно опасна). При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования. При работе соблюдать правила пожарной безопасности Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

По вопросам приобретения **полицвета УР УФ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов