



Полиэфир П-2200

ТУ 2226-050-05761689-2001 (ТУ 6-05-1607-79)

Область применения: Предназначен для применения в производстве эластичных полиуретанов, полиуретановых лаков и эмалей.

Технические характеристики

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Вязкая однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Вязкость динамическая при 750С, мПа*с, в пределах	925-1075
Цветность по йодометрической шкале, мг J2/100 см3	5
Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,5
Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах	57-63
Массовая доля воды, %, не более	0,1

Упаковка.

Металлические бочки, фляги, специальные контейнеры из стали, автомобильные и железнодорожные цистерны.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфир П-2200

Производство ЗАО ЗСМ ГРАНАТ

По вопросам приобретения Полиэфир П-2200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов