



Полиэфир П-7 ПО ТУ 6-05-221-429-80

Предназначен для применения в производстве полиуретановых материалов.

Технические характеристики

Техническая консультация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Вязкая однородная прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических включений
Вязкость динамическая при 200С, мПа*с, (сП) или при 750С	950-1400 60-75
Вязкость условная раствора полиэфира при 200С, с, в пределах	60-75
Кислотное число, мг КОН/г, не более	2,0
Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах	280-330
Массовая доля воды, %, не более	0,2

Упаковка. Металлические бочки, полиэтиленовые бидоны, автомобильные и железнодорожные цистерны.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. По истечении указанного срока хранения полиэфир перед использованием должен быть

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфир П-7

проверен на соответствие его качества требованиям ТУ.

Производство ЗАО ЗСМ ГРАНАТ

По вопросам приобретения Полиэфир П-7 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов