



ТУ 2226-423-05761784-01

Полиэфир 2701 — прозрачная вязкая жидкость, не содержащая взвешенных частиц, от бесцветной до коричневой окраски.

Представляет собой бутилаллиловый эфир статистического сополимера окиси этилена и окиси пропилена [полиоксиалкиленгликоля] мольной массы (2400+300) г/моль.

Полиэфир 2701 применяется в качестве компонента высокоэффективных кремний-органических ПАВ различного назначения.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Гидроксильное число, мг КОН/ г, не более	4,4
2	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,50
3	рН, ед, в пределах	5,50-8,0
4	Йодное число, г йода/ 1 00 г, в пределах	9,0-13,0
5	Массовая доля воды, %, не более	0,10
6	Вязкость динамическая при 25 ° С, мПа • с	240-340

Упаковка:

Полиэфир заливают в бочки алюминиевые, стальные, полимерные, фляги алюминиевые, стальные, канистры полиэтиленовые, стальные специализированные контейнеры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфир 2701

Транспортировка:

Полиэфир транспортируется железнодорожным, автомобильным или любым другим видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Полиэфир 2701** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов