



ТУ 2226-444-05761784-99

Полиэфир 564-3-100 — вязкая однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.

Полиэфир применяется в качестве сырья для пенополиуретановых систем.

Технические характеристики:

[Техническая консультация](#)

№	Наименование показателя	Норма
1	Гидроксильное число, мг КОН/ г,	380-430
2	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,50
3	рН, ед, в пределах	5,5-8,0
5	Массовая доля воды, %, не более	0,30
6	Вязкость динамическая при 25 ° С, мПа • с	3500-5500

Упаковка:

Полиэфир заливают в бочки алюминиевые, стальные, полимерные, фляги алюминиевые, стальные, канистры полиэтиленовые, стальные специализированные контейнеры.

Транспортировка:

Полиэфир транспортируется железнодорожным, автомобильным или любым другим видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфир 564-3-100

потребителя.

По вопросам приобретения **Полиэфир 564-3-100** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов