



ТУ 38.303-04-09-90

Применение:

Полиэфир П-9А используется для изготовления изделий специального назначения, для получения оптически чувствительных полимеров, как компонент клеевых композиций.

Техническая консультация

Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость без механических включений
Цветность, не более	0,1
Массовая доля гидроксильных групп, %	2,0-2,3
Вязкость при 25°С, Па с	4,0-5,0
Массовая доля карбоксильных групп, %	0,04-0,1
Массовая доля воды, %, не более	0,05
Массовая доля железа, %, не более	0,0007
Физико-механические показатели эластомеров:	
Условное напряжение при 100% удлинении, МПа, не более	1,57
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	3,92
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	12



Полиэфир П-9А

Варианты транспортировки:

Бочки с продуктом транспортируют мелкими отправлениями ж/д. и авто транспортом, в крытых транспортных средствах, в ж/д. цистернах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Гарантийный срок хранения:

12 месяцев с момента изготовления.

По вопросам приобретения Полиэфир П-9А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов