



Полиэфир ПАС

**ТУ 38.1011004-84**

**Основные показатели:**

Техническая консультация

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах | 11,0÷18,0 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более                        | 5         |
| Температура застывания, °С, не выше                               | минус 28  |
| Температура вспышки, °С, не ниже                                  | 250       |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более                               | 0,6       |
| Число омыления, мг КОН/г, в пределах                              | 360-400   |
| Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup> , не более                  | 1030      |

**Область применения:**

Используется как компонент пластичных смазок и рабоче-консервационных масел.

**Не подлежит обязательной сертификации.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфир ПАС

**Срок хранения 1 год.**

**Варианты фасовки:**

- 1.Бидон из белой жести, 18 дмЗ;
- 2.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг).

По вопросам приобретения **полиэфира ПАС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов