



Полиэфирная суровая

арт. 86036 Структура нити: пряжа полиэфирная 72 текс х 4 основа, уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	168±3
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	740±40
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	260
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	100
Количество нитей на 10 см, основа	150±3
Количество нитей на 10 см, уток	72±3
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25х200мм, %, не более (по основе)	60
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25х200мм, %, не более (по утку)	40
Толщина ткани, мм, не более	1,8±0,2
Переплетение	Саржа равносторонняя 4-х релизная
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-79,5; Vmin-71,5; Vmax-82
ТУ 8388-015-00327600-2004	

Ткань применяется для очистки технологических газов и промышленного воздуха, а так же для фильтрации в различных отраслях промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфирная суровая

По вопросам приобретения Полиэфирная суровая и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов