



Полиэфирная суровая с односторонним начесом

арт. 86031 Структура нити: пряжа полиэфирная 84 текс х3 основа уток

Техническая консультация

Ширина, см:	100±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	980±50
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	250
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	110
Число нитей на 10 см по основе	188±4
Число нитей на 10 см по утку	162±4
Удлинение при разрыве полоски ткани 25X200 мм, %, не более (по основе)	35
Удлинение при разрыве полоски ткани 25X200 мм, %, не более (по утку)	50
Толщина ткани, мм	2,9±0,2
Температура, °C, не более	100
РН среды	11,5
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-50; Bmin-48,5; Bmax-51

TU 8378-008-00327600-2004

Ткань предназначена для электролиза и фильтрации растворов в качестве фильтровального материала металлургической промышленности и для фильтрации в других отраслях промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфирная суровая с односторонним начесом

По вопросам приобретения Полиэфирная суровая с односторонним начесом и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов