



арт. 86030 Структура нити: пряжа полиэфирная 72 текс x 2 основа и уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	168±3
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	460±30
Число нитей на 10 см по основе:	166±2
Число нитей на 10 см по утку:	125±3
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	250
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	160
Толщина ткани, мм, не более	1,2±0,1
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50 x 200 мм, %, не более (по основе)	40
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50 x 200 мм, %, не более (по утку)	30
Переплетение	спржа равносторонняя 4-х ремизная
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-86; Vmin-82; Vmax-92

Ткань предназначена для очистки технологических газов и промышленного воздуха, а также для фильтрации в различных отраслях промышленности.



Полиэфирная суровая

По вопросам приобретения Полиэфирная суровая и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов