

**ГОСТ 16336-77, изм. 1,2****Технические характеристики:**[Техническая консультация](#)

1	Плотность	г/см ³	0,9185 - 0,922
2	Показатель текучести расплава (номинальное значение с допуском)	г/10мин	0,21 — 0,39
3	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии	%, не более	±8 ±12
4	Количество включений	шт, не более	3 15
5	Массовая доля летучих веществ	%, не более	не норм.
6	Массовая доля золы	%, не более	не норм.
7	Предел текучести при растяжении	МПа, не менее	9,8 (100)
8	Прочность при разрыве	МПа, не менее	13,7 (140)
9	Относительное удлинение при разрыве	%, не менее	600
10	Массовая доля экстрагируемых веществ	%, не более	0,5 + 0,6
11	Стойкость к термоокислительному старению	%, не менее	8
12	Стойкость к фотоокислительному старению	%, не менее	не норм.

Полиэтилен является высокомолекулярным продуктом полимеризации этилена. Этот процесс протекает при высоком давлении. Этот полиэтилен называют полиэтиленом высокого давления (ПВД), также он может носить название полиэтилен низкой плотности. Температуры плавления полиэтилена (ПВД) составляют 105-108 градусов.

Полиэтилен ПВД стоек к различным химическим средам, исключая окислители. Полиэтилен также имеет низкую газопроницаемость. Полиэтилен имеет хорошие изоляционные свойства, поэтому широко используется в кабельной промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэтилен для кабельной промышленности 153-01K

По вопросам приобретения **Полиэтилен для кабельной промышленности 153-01K** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов