

**ГОСТ 16337-77****Технические характеристики:**[Техническая консультация](#)

1	Внешний вид: — размер гранул — массовая доля гранул свыше 5 до 8мм — массовая доля гранул свыше 1 до 2 мм	от 2 до 5 max 0.25 max 0.5
2	Количество включений: — включения до 2мм	max 8
3	Плотность	0.9190+-0.002
4	Показатель текучести расплава (номинальное значение) с допуском, %	2.0+-25
5	Разброс показателей текучести расплава в пределах партии	max 12
6	Технологическая проба на внешний вид пленки	В
7	Массовая доля экстрагируемых веществ	max 0.6
8	Предел текучести при разрыве	min 95
9	Прочность при взрыве	min 115
10	Относительное удлинение при разрыве	min 600
11	Запах и привкус водных вытяжек	max 1

Полиэтилен является **высокомолекулярным продуктом полимеризации этилена**. Этот процесс протекает при высоком давлении. Этот полиэтилен называют полиэтиленом высокого давления (ПВД), также он может носить название полиэтилен низкой плотности. Температуры плавления полиэтилена (ПВД) составляют 105-108 градусов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэтилен ПВД (ПЭВД) — 158-03-020

Полиэтилен ПВД стоек к различным химическим средам, исключая окислители. Полиэтилен также имеет низкую газопроницаемость. Полиэтилен имеет хорошие изоляционные свойства, поэтому широко используется в кабельной промышленности.

По вопросам приобретения **Полиэтилен ПВД (ПЭВД) — 158-03-020** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов