



Поликарбонат модифицированный марки ПК-М-2

Область применения:

Предназначен для изготовления методом литья под давлением непрозрачных неокрашенных и окрашенных деталей декоративно-конструкционного и электроизоляционного назначения, работающих в интервале температур от минус 60 °С до плюс 130 °С.

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Представляет собой гранулированный поликарбонат, модифицированный фторопластом и двуокисью титана. Материал перерабатывается в изделия методом литья под давлением.

Технические характеристики

Показатель текучести расплава, г/10 мин 4-11 Предел текучести при растяжении, МПа 55-57 Относительное удлинение при разрыве, % 50-60 Ударная вязкость (образец без надреза), кДж/м² Не разрушается

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-16-490-96	Поликарбонат модифицированный марки ПК-М-2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поликарбонат модифицированный марки ПК-М-2

Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-16-490-96	Изменение № 1 к ТУ 1-595-16-490-96
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-16-490-96	Изменение № 2 к ТУ 1-595-16-490-96
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-16-490-96	Изменение № 3 к ТУ 1-595-16-490-96

По вопросам приобретения Поликарбонат модифицированный марки ПК-М-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов