



арт. КС-44 Структура нити: основа полипропилен 74 текс x4, уток полипропилен 74 текс x2

Техническая консультация

Ширина, см:	112±2,0
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	530±30
Число нитей на 10 см по основе:	104±2
Число нитей на 10 см по утку:	108±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	300
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	140
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	57
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	30
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² *с	Вср-26,2; Вmin-24,3; Вmax-28,4
Толщина ткани, мм	1,8±0,15
ТУ 8378-004-00327600-2002	

Ткань применяется в металлургической, химической и других отраслях промышленности.

По вопросам приобретения Полипропиленовая суровая ткань и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полипропиленовая суровая ткань

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов