



Полипропиленовая суровая ткань

арт. КС-34 Структура нити: основа и уток полипропилен 74 текс х 2 (13/2)

Техническая консультация

Ширина, см:	110±2,0
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	430±30
Число нитей на 10 см по основе:	170±3
Число нитей на 10 см по утку:	97±3
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	210
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	140
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % при выработке ткани на автоматических ткацких станках по основе:	50
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % при выработке ткани на автоматических ткацких станках по утку:	31
Толщина ткани, мм	1.5±0,15
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-61,5; Bmin-48,5; Bmax-66
ТУ 8378-004-00327600-2002	

Ткань применяется в металлургической, химической и других отраслях промышленности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полипропиленовая суровая ткань

По вопросам приобретения Полипропиленовая суровая ткань и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов