



Полипропиленовая техническая фильтровальная ткань

арт. ППА Структура нити: по основе Н.Ппр. 93,3 текс x 2, по утку Н.Ппр. текстур. 260 текс

Техническая консультация

Ширина, см:	168±3
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	500±30
Число нитей на 10 см по основе:	124±3
Число нитей на 10 см по утку	85±3
Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	560
Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	160
Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % не более (по основе):	48
Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % не более (по утку):	60
Толщина ткани, мм, не более	1,5

ТУ 8378-004-00327600-2002 Изв.№ 5

Ткань применяется в металлургической, химической, пищевой и других отраслях промышленности.

По вопросам приобретения Полипропиленовая техническая фильтровальная ткань и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полипропиленовая техническая фильтровальная ткань

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов