



Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Норма по НТД Первый сорт
1.	Внешний вид	—	Порошок белого цвета
2.	Чистота поверхности диска	—	Поверхность диска должна быть чистой и блестящей, серебристость не допускается. Допускаются включения не более одной точки на площади 10см ² диаметром 0,3мм
3.	Массовая доля остаточного мономера (стирола), не более	%	0,30
4.	Массовая доля воды, не более	%	0,30
5.	Температура размягчения по Вика при Р=5кгс, не ниже	°С	93
6.	Показатель текучести расплава	г/10 мин	0,5-1,9
7.	Остаток на сите после просева, с сеткой № 0,2 К, не более	%	5,0
8.	Прочность при растяжении, не менее	МПа (кгс/см ²)	39,2 (400)
9.	Отношение вязкостей	—	4,0-6,0

По вопросам приобретения полистирол ПСЭ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: