



Техническая консультация

Технические характеристики:

1	Массовая доля, %, не более остаточного мономера Воды	0,1 0,1
2	Температура размягчения по Вика, С, не менее	90
3	Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии, %, не более	± 10
4	Температура размягчения по Вика, С, не более	—
5	Показатель текучести расплава, г/10 мин	$8 \pm 10\%$
6	Прочность при разрыве, МПа	40,2-48,7
7	Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 МГц, не более	0,0002
8	Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц, не более	2,6
9	Коэффициент светопропускания, %, не менее	88

По вопросам приобретения Полистирол ПСМ-115 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов